

אמולביט HF-MS/152

אמולסיה ביטומנית לייצור אספלט קר

מטרת השימוש

אמולסיה ביטומנית המיועדת לייצור אספלט קר לצבירה.

תאור המוצר

אמולביט HF-MS/152 הינה אמולסיה ביטומנית מסוג High Float.

אריזה

חבית 190 ק"ג.



יתרונות

בונה קרום עבה על האגרנט ממנו מייצרים את תערובת האספלט הקר.

מפרט טכני

שיטות בדיקה	הערך הנדרש	יחידה	תכונה	סוג התכונה
ASTM D88	מינ' 50	שניות	צמיגות סייבולט פורל ב-25°C	באמולסיה
ASTM D244	מקס' 1	% במסה	יציבות באחסון במשך 24 שעות	
ASTM D244	מקס' 0.1	% במסה	ניפוי	
ASTM D244	מינ' 55	% במסה	שארית הזיקוק	
ASTM D5	מינ' 200	1/10 מ"מ	חדירות ב-25°C, 100 גר', 5 שניות	בשארית הזיקוק
ASTM D113	מינ' 40	ס"מ	משיכות ב-25°C, 5 ס"מ לדקה	
ASTM D244	מינ' 97.5	% במסה	מסיסות ב-TCE	

אופן השימוש

אחסנה

יש לאחסן במקום יבש ומוצל, בטמפרטורה בתחום של 5 עד 40 מ"צ.

הוראות בטיחות

- ✓ לא למאכל.
- ✓ לפני השימוש במוצר, יש לעיין בגיליון הבטיחות (MSDS) של המוצר אותו ניתן לקבל בחברת פזקר.
- ✓ בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.