ELASTEX 75/25

Catalog Number: Y10601, Y10602, Y10603

אלסטקס 75/25

ביטומן מנושף לאיטום מבנים (יישום חם)

תאור המוצר

אלסטקס 75/25 הינו ביטומן מנושף בדרגת קשיות בינונית, ללא תוספות חומרים מינראליים.

מטרות השימוש

איטום גגות, יסודות, מרתפים, מקלטים, הדבקת ביטוגלס ונייר זפת וייצור GUSS ASPHALT לפי ת"י 68.

יתרונות

עמידות טובה מאוד לטמפרטורת הסביבה.

אריזה

חבית 170 ק"ג | פח 15 ק"ג | קרטון 20 ק"ג

ELASTEX 75/25

מפרט טכני

הופעה	חומר ביטומני שחור	שיטות בדיקה
משקל סגולי	1.03 גר'/מ"ל	
נקודת הבזקה מינימאלית	250°C	
נקודת התרככות	70-80°C	ASTM D36
חדירות ב-25°C, 0.1 מ"מ	20-30	ASTM D5

אופן השימוש

הכנת המשטח

- ✓ הקפד על תשתית ישרה, ללא גבשושיות ושקערוריות.
- ✓ הקפד על תשתית יבשה מרטיבות.
- ✓ נקה היטב את כל השטחים המיועדים לאיטום מאבק, קליפת יציקה, פירורי בטון, שומן וכל חומר זר אחר אשר עלול להפריע להתחברות הממברנה לבטון ולסלק חלקים רופפים ופסולת.
- ✓ בכל מפגש של שטח אופקי ואנכי יש לעצב רולקה בהתאם לדרישה. ניתן לעשות שימוש ברולקות ביטומניות מתועשות מסוג PAZ ROLKA.

שכבת יסוד - פריימר

- ✓ יישם על בטון לאחר שלושה שבועות לפחות מתאריך היציקה.
- ✓ על גבי התשתית המוכנה יש למרוח פריימר ביטומני מסוג GS474 בכמות 250 גר'/מ"ר, תוך כדי הברשה טובה לתוך השטח, מבלי להשאיר שלולית או עודף חומר מקומי.
- ✓ יש להמתין כ-4 שעות לייבוש לפני יישום אלסטקס 75/25 פרק זמן זה עשוי להתקצר בהתאם לתנאי מזג האוויר.

אופן היישום

1. א. חימום חבית - חמם בזהירות את חבית אלסטקס 75/25 לטמפרטורה של 170°C-200°C וודא המסה מלאה של מסת הביטומן. חימום החבית ייעשה בהתאם לכללים ולהנחיות הבטיחות.

2. על שטח שהוכן היטב יש ליישם את אלסטקס 75/25 בשכבות בכמות של כ-1.5 ק"ג/מ"ר. העובי הכולל של שכבת האיטום יהיה עפ"י דרישות התכנון. ניתן לשריין את החומר באמצעות רשת זכוכית (אינטרגלס).

3. באם מתוכננת הלבנה, יש לפזר על השטח בעת התקשות אלסטקס 75/25 חול עדין ונקי על מנת להוריד את הברק ולשפר את רמת האדהזיה בין אלסטקס 75/25 לחומר ההלבנה. ניתן להלבין ממברנת אלסטקס 75/25 באמצעות אקרילפז, אקריליפז פלטינום, מאסטר גג או אינופז, לאחר יישום פריימר אפוקסי מסוג XL100 כמו כן ניתן לעשות שימוש בחומר מכסיף מסוג סילברפז.

4. ביישום שכבת אטימה המיושמת בין שתי פלטות בטון ניתן לצקת בשכבה אחת לעובי הסופי.

5. מומלץ לחזק באזור מפגשי קיר / רצפה על ידי הדבקה מקדימה של יריעה ביטומנית מסוג סופרטייט או ליישם לבד זכוכית בין השכבות.

ELASTEX 75/25

אופן השימוש

הערות

- ✓ יש להקפיד על חימום זהיר ואחיד של דפנות האריזה מסביבה ותחתיתה, הכל בהתאם לכללי הבטיחות.
- ✓ יש להימנע מחימום נקודתי ומחימום יתר.
- ✓ יש להקפיד שטמפרטורת הביטומן בחימום לא תעלה על 200°C.
- ✓ יש להעמיד את מיכל החימום על בסיס אופקי, מתכתי, איתן ויציב.

הוראות בטיחות

- ✓ **לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.**
- ✓ **יש לפעול על פי הנחיות משרד העבודה והמוסד לבטיחות וגהות לטיפול בביטומן חם ולחימומו.**
- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ השתמש בזמן העבודה בציוד מגן אישי (ביגוד מגן מלא, נעליים מתאימות, כפפות, מגן פנים).
- ✓ השתמש בכלי עבודה תקינים, באיכות טובה ומתאימים למטרתם.
- ✓ אין לחמם את המוצר במרחק קטן מ-6 מטרים מחומרים דליקים.
- ✓ במצב מחומם החומר עלול לשחרר אדים רעילים ודליקים, העלולים להתלקח ע"י חום, ניצוץ או להבה, והעלולים להידלק לאחור ולגרום לסכנת פיצוץ.
- ✓ חומר חם גורם לכוויות חמורות.
- ✓ מגע חומר חם עם מים גורם לגלישה.
- ✓ אין למלא את המיכל עד שפתו העליונה למניעת גלישה.
- ✓ שימוש וחימום החומר במקום מאוורר היטב.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il