EMOLBIT MS-10

מס׳ מק״ט: Y20401, Y20402, Y20403, Y20404

אמולביט MS-10

אמולסיה ביטומנית לציפוי יסוד

תאור המוצר

אמולביט MS-10 הינה אמולסיה ביטומנית המיועדת לשימוש כציפוי יסוד. לאמולסיה חדירות גבוהה לשכבות השתית וזמני יבוש מהירים בשתית גירית.

מטרות השימוש

אמולסיה ביטומנית המיועדת לריסוס על שכבת מצעים לפני ריבוד באספלט.

יתרונות

- ✓ חדירות גבוהה לשכבת המצעים.
- ✓ ייבוש מהיר, אמולסיה אניונית המגיבה כימית עם מצע גירי / דולמיטי.
- ✓ **עומדת בדרישות ת"י 161/2 לאמולסיה מסוג PCE.**

אריזה

- ✓ פח 14 ק"ג
- ✓ חבית 190 ק"ג
- ✓ קובייה 1,000 ק"ג
- ✓ צובר



EMOLBIT MS-10

מפרט טכני

סוג התכונה	תכונה	יחידה	הערך הנדרש	שיטות בדיקה
באמולסיה	צמיגות סייבולט פורל ב-25°C	שניות	מקס' 30	ASTM D88
	יציבות באחסון במשך 24 שעות	% במסה	מקס' 1	ASTM D244
	ניפוי	% במסה	מקס' 0.1	ASTM D244
	שארית הזיקוק	% במסה	מינ' 32	ASTM D244
בשארית הזיקוק	חדירות ב-25°C, 100 גר', 5 שניות	1/10 מ"מ	מקס' 300	ASTM D5
	משיכות ב-25°C, 5 ס"מ לדקה	ס"מ	מינ' 40	ASTM D113
	מסיסות ב-TCE	% במסה	מינ' 97.5	ASTM D244

אופן השימוש

אופן היישום

- ✓ ליישום באמצעות ריסוס.
- ✓ כמות ליישום בהתאם לדרישות המתכנן.
- ✓ יש לערבב לפני השימוש.

הערות

- ✓ זמן הייבוש מרגע הריסוס הוא 24 שעות.

בדיקות

- ✓ אמולסיות לריסוס ישיר - אין לבדוק ליציבות מאמולסיה שנדגמה בשטח.
- ✓ אמולסיה לריסוס ישיר - יש לדגום בזמן העמסתה למיכלית במפעל **פזקר**, אמולסיות לאחסון במיכלים הנמצאים באתר הלקוח יש לדגום תוך כדי פריקת האמולסיה מהמיכלית. תהליך הדגימה יהיה על פי המפורט בת"י 161/2.

אחסנה

- ✓ יש לאחסן במקום יבש ומוצל, בטמפרטורה בתחום של 5°C עד 40°C, או בצובר במיכלי אמולסיה המיועדים לאחסון אמולסיות הכוללים מערכת ערבול.

הוראות בטיחות

- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ לפני השימוש במוצר, יש לעיין בגיליון הבטיחות (MSDS) של המוצר אותו ניתן לקבל בחברת פזקר.
- ✓ בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il