FLEXPAZ RT

Catalog Number: Y33501

פלקספז RT

חומר איטום ביטומני חד רכיבי נגד שורשים, אלסטומרי, ליישום קר

תאור המוצר

משחת איטום ביטומנית אלסטית מושבחת בפולימרים על בסיס ממסים, הכוללת תוסף נגד שורשים.

מטרות השימוש

- ✓ איטום גינות גג ואדניות.
- ✓ איטום חלקי מבנה הנדרשים לעמוד מפני שורשים.

יתרונות

- ✓ גמישות גבוהה במיוחד.
- ✓ עמידות גבוהה למים עומדים.
- ✓ עמידות מפני חדירת מים תת-קרקעיים.
- ✓ יוצר שכבת איטום הומוגנית, חזקה וגמישה.
- ✓ יכולת גישור גבוהה על פני סדקים דינאמיים.
- ✓ הדבקה מצוינת לבטון.
- ✓ יישום וייבוש מהיר וקל.
- ✓ עמידות מפני שורשים.

אריזה

דלי 18 ליטר

FLEXPAZ RT

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה	שיטות בדיקה
הופעה	משחה שחורה	
משקל סגולי	0.95 גר'/מ"ל	
אחוז מוצקים	> 57%	
כיסוי מומלץ	2.5-4.5 ק"ג/מ"ר	
עובי שכבה יבשה	1.5-2.5 מ"מ	
טמפרטורת יישום	> 5°C	
עמידות בחום	> 100°C	ASTM D2939
גמישות בקור	< 5°C	ASTM D522
חוזק במתיחה, מגפ"ס	> 0.8	ASTM D412
התארכות	> 1,200%	ASTM D412
עמידות במים עומדים	עומד	ASTM D2939
עמידות בלחץ מים	0.5 אטמ', 24 שעות	DIN 52123

אופן השימוש

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להדבקה.
חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיח פולימרי.

שכבת יסוד - פריימר

על בטון גלוי יש ליישם פריימר מסוג GS474 בכמות של כ- 250 גר'/מ"ר והמתן כ-2-4 שעות לייבוש מלא (זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר).

אופן השימוש - המשך

אופן היישום

- ✓ יש ליישם שכבה ראשונה של פלקספז RT באמצעות מברשת או מרית (שפכטל) בכמות של 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר.
- ✓ לאחר המתנה של 24 שעות (עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר) יש ליישם שכבה נוספת בכמות דומה של 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר.
- ✓ ייבוש סופי: 7 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
- ✓ במקרים מיוחדים ניתן להשתמש ברשת זכוכית (אינטרגלס) או בד גאוטכני כשכבת חיזוק בין שתי השכבות של פלקספז RT.
- ✓ יש לדאוג למערכת הגנה ע"ב בד גאוטכני ולמערכת ניקוז באמצעות יריעות מסוג פזדריין פלוס תוצרת חברת פזקר.
- ✓ יש לדאוג לשיפועים טובים ולנקודת ניקוז בתחתית האדניות על מנת למנוע מצב של מים עומדים על גבי מערכת האיטום, דבר שעלול לגרום לנזק ולפגיעה במערכת. בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.

הערות

- ✓ החומר מוכן לשימוש, אין צורך בדילול.
- ✓ במידה והחומר מעט סמיך ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר (עד 3% בלבד).
- ✓ יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה.
- ✓ המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.
- ✓ אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- ✓ בזמן יישום המוצר, ייבושו ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות המלאה של הממס.
- ✓ מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.
- ✓ עמידות לשורשים מתייחסת לנבדק לפי תקן DIN 2604 ואינה מבטיחה עמידות בכל סוגי השורשים הקיימים. בנוגע לסוג הצמחים יש להתייעץ עם אגרונום.

הוראות בטיחות

- ✓ לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
- ✓ **לא למאכל**.
- ✓ הרחק ממקורות חום (S15).
- ✓ הרחק ממקור הצתה העישון אסור (S16).
- ✓ השתמש בביגוד מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39).
- ✓ יש להימנע משחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il