PAZKAROL 16

מק"ט: Y35401

פזקרול 16

חומר איטום ביטומני חד רכיבי אלסטומרי ליישום קר

תאור המוצר

פזקרול 16 הינו חומר איטום משחתי ביטומני אלסטומרי מושבח בפולימרים.

יתרונות

- ✓ הדבקה מצוינת לבטון וליריעות ביטומניות.
- ✓ יישום קר ללא צורך בחימום.
- ✓ ניתן לעצב בקלות סביב אלמנטים מורכבים.

מטרות השימוש

חומר עזר לאיטום בעיקר בעבודה עם יריעות ביטומניות.

אריזה

פח 18 ק"ג

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה	שיטות בדיקה
משקל סגולי	1.2 ק"ג/מ"ר	-
אחוז מוצקים	> 80%	-
טמפרטורת יישום	> 5°C	-

PAZKAROL 16

אופן השימוש

הכנת השטח

- ✓ וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר העלול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיט פולימרי.
- ✓ על בטון חשוף יישם שכבת יסוד פריימר מסוג GS474 בכמות של כ-250 גר'/מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא (בהתאם לתנאי מזג האוויר).

הערות

- ✓ אין צורך בדילול. במידה והחומר מעט סמיך, ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר (עד 3%).
- ✓ יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה.
- ✓ המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.
- ✓ אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- ✓ בזמן יישום המוצר, ייבושו, ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס.
- ✓ מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.

אופן היישום

- ✓ מומלץ ליישם פזקרול 16 באמצעות מרית (שפכטל) או מברשת במשקל 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר לשכבה.
- ✓ לאחר המתנה של 24 שעות יש ליישם שכבה נוספת בכמות של כ- 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר.
- ✓ ייבוש סופי: עד 7 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
- ✓ הלבן את שכבת האיטום באמצעות מלבין אקרילי, אקרילפז, מאסטרגג, או כל משחה לבנה אקרילית מתוצרת פזקר. בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.

הוראות בטיחות

- ✓ לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ הרחק ממקורות חום (S15).
- ✓ הרחק ממקור הצתה העישון אסור (S16).
- ✓ השתמש בביגוד מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39).
- ✓ הימנע משחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il