בד גאוטכני לא ארוג KALBAD

תאור המוצר

בד גאוטכני לא ארוג עשוי מ- 100% סיבי פוליאסטר רציפים בשיטת המיחוט, אשר אינו מכיל קשרנים כימיים.

מטרות השימוש

- ✓ הפרדת קרקע.
- ✓ סינון.
- ✓ עיטוף סביב צינורות ניקוז.
- ✓ שיריון והספגה של משחות איטום ביטומניות ואקריליות.

אריזה

גליל 100 מ"ר

KALBAD

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה	שיטות הבדיקה
משקל, גר'/מ"ר	120 (± 10%)	
אורך גליל, מ'	100	
רוחב גליל, מ'	2	
חוזק במתיחה לאורך, kN/m	7.96 (- 0.8)	EN ISO 10319
חוזק במתיחה לרוחב, kN/m	5.60 (- 0.6)	EN ISO 10319
התארכות לאורך, %	64 (± 15)	EN ISO 10319
התארכות לרוחב, %	77 (± 15)	EN ISO 10319
חוזק לניקוב kN, CBR	1.2 (- 0.2)	EN ISO 12236
חוזק לניקוב דינמי, מ"מ	35 (+ 3)	EN ISO 13433
חדירות מים, 10^{-2}m/s	10 (- 1.5)	EN ISO 11058
גודל נקב, µm	110 (± 20)	EN ISO 12956

אופן השימוש

אחסון

יש לאחסן במקום מוצל ויבש או לכסות ביריעה המונעת חשיפה לקרינת השמש.

הערה

- ✓ הנתונים הטכניים מתייחסים לערכים ממוצעים של מעבדת היצרן ומעבדות חיצוניות, באפיצות הנמצאת ברמה של 95%.
- ✓ יש לכסות את הבד מקסימום 30 יום לאחר הפריסה.
- ✓ עמיד למשך תקופה מינימאלית של 25 שנה (עבור יישומים שאינם כוללים חיזוק קרקע) בקרקע טבעית עם PH הנע בין 4 ל- 9 ובטמפרטורה נמוכה מ- 25 מ"צ (טמפרטורת הקרקע).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il