

צמנטפז REPAIR

איטום צמנטי

תאור המוצר

צמנטפז REPAIR הינו חומר צמנטי לתיקון תשתית ושיקום בטון המשמש להכנת תשתית לפני יישום איטום צמנטי מסדרת צמנטפז.

מטרות השימוש

- ✓ ליישום על משטחים אופקיים ואנכיים
- ✓ מתאים ליישום ידני
- ✓ ליישום על גבי תשתיות בטון
- ✓ ליישום באמצעות הוספת מים בלבד

אחסון המוצר

המוצר מתאים לשימוש כשהוא באריזתו המקורית והאריזה אטומה ושלמה עד 6 חודשים מיום הייצור, וכשהוא מאוחסן במקום יבש ומוצל ובטמפרטורה גבוהה מ-5°C.

אריזה

שק 25 ק"ג



נתונים טכניים

- ✓ משקל מרחבי 1.4-1.5 ק"ג/ליטר
- ✓ חוזק הדבקות במתיחה לבטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.7
- ✓ חוזק בלחיצה לאחר יום: גדול מ-20 מגפ"ס
- ✓ חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-50 מגפ"ס
- ✓ חוזק כפיפה לאחר 28 יום: גדול מ-9 מגפ"ס
- ✓ הצטמקות חופשית: מקסימום 0.2 מ"מ למטר
- ✓ הצטמקות מרוסנת: ללא הופעת סדקים בטבעות
- ✓ משך השימוש לעבודה לאחר ערבול: עד חצי שעה

אופן השימוש

הערות

- ✓ אין לערבב עם מוצר זה שום חומר (לרבות גבס) למעט מים בהתאם להנחיות לעיל.
- ✓ אין ליישם על תשתית לחה או מים עומדים.
- ✓ אין ליישם כאשר ישנן רוחות חזקות או בזמן גשם או שצפוי גשם ב-24 שעות ממועד היישום המתוכנן.
- ✓ המוצר אינו מיועד ליישום על תשתית גבס לרבות טיח גבס.
- ✓ אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- ✓ אין ליישם את המוצר בטמפ' הנמוכה מ-5°C והגבוהה מ-35°C.
- ✓ יש להגן על העור והעיניים באמצעות ציוד מגן אישי
- ✓ יש לשטוף עם מים במקרה של מגע.

הכנת השטח

- ✓ יש לוודא שהתשתית נקייה ויבשה, מישורית, חלקה, ללא שמן, גריז, אבק, צבע או כל גורם אחר שעשוי לגרום לכשל בהדבקה או באיטום.
- ✓ יש להסיר חלקים רופפים, חלקים בולטים, חוטי ברזל ושאריות של תבניות.
- ✓ יש לחספס את המשטח, לשטוף במים ולחכות להתייבשות לפני יישום החומר.

אופן היישום

ערבוב החומר: יש לשפוך באיטיות את תכולת השק לכלי קיבול נקי המכיל 3.5-4.5 ליטר מים נקיים. יש לערבב במשך כ-2 דקות באמצעות מערבבל (מיקסר) מכאני מתאים עד לקבלת עיסה אחידה, עבידה וללא גושים. יש להקפיד כי כלי הקיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר.

יישום החומר: יש למרוח את החומר על האזור הרצוי ולהדק באמצעות מרית (שפכטל) חלקה או כף בנאים (מסטרונה). עובי החומר האפשרי ליישום הוא בין 5-25 מ"מ בשכבה אחת. יש לבצע אשפרה ע"י הרטבת פני השטח במשך שלושה ימים.



הצהרות סיכון

- ✓ H318 - גורם נזק חמור לעיניים
- ✓ H315 - גורם לגירוי בעור

הצהרות על אמצעי בטיחות

- ✓ P280 - לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכב משקפי מגן/פנים.
- ✓ P305+P351+P338 - במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף.
- ✓ P310 - פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות רמב"ם/ לרופא.
- ✓ לפני השימוש במוצר יש לעיין בהוראות הבטיחות ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.

- ✓ במקרה של: מגע עם העור - הסר מיד בגדים ונעליים מזהמים אלא אם נדבקו לעור, שטוף עם מים וסבון במשך 10 דקות לפחות. במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי;
 - ✓ מגע עם העיניים - שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות (עיניים פקוחות), הסר עדשות מגע אם ישנן ואם ניתן להסיר בנקל והמשך לשטוף. קבל יעוץ/סיוע רפואי;
 - ✓ בליעה - אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה שטוף את פיו במים, הפנה לטיפול בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
 - ✓ נשימה - פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.
- המוצר מכיל: סיליקה קוורץ; פורטלנד צמנט

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.