POLYPAZ 5R 4R, 5M, 4M ROOT - RESISTANT

Catalog Number: Y68501

פוליפז 5R, 4R, 5M, 4M נגד שורשים

יריעת איטום ביטומנית נגד שורשים עומדת בדרישות ת"י 1430/3.

תאור המוצר

יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS ותוסף נגד שורשים, עם שיריון פוליאסטר, עם ציפוי עליון חול סיליקה.

מטרות השימוש

איטום אדניות, מבנים וחלקי בטון להם נדרשת עמידות כנגד שורשים.

יתרונות

- עמידות לשורשים לפי תקן DIN 4062.
- גמישות מעולה בטמפרטורות נמוכות.
- יכולת גישור גבוהה על סדקים דינאמיים.
- חוסם מעבר גז ראדון.

אריזה

יריעות 4 מ"מ - 20 גלילים במשטח

יריעות 5 מ"מ - 23 גלילים במשטח

POLYPAZ 5R 4R, 5M, 4M ROOT - RESISTANT

מפרט טכני

סוג הבדיקה	פוליפז RT דרג M		פוליפז RT דרג R	
עובי, מ"מ	4 (*)	5 (*)	4	5 (*)
שריון לבד פוליאסטר, גר'/מ"ר	180	250	180	180
אורך גליל, מ'	10	7.5	10	7.5
רוחב גליל, מ'	1	1	1	1
חוזק רוחב / אורך, ניוטון / 5 ס"מ	700/650	800/800	600/500	700/650
התארכות אורך / רוחב, %	35/35	40/40	35/35	35/35
עמידות בחום, C°	115	115	110	110
גמישות בקור, C°	-25	-25	-20	-20
עמידות ללחץ מים 2 אטמ'	עמיד	עמיד	עמיד	עמיד

(*) ייצור מיוחד, בהתאם לכמות מינימאלית ולתאום מראש מול המפעל

אופן השימוש

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה.
עבור גגות מגוננים הכנת השטח בהתאם לדרישות ת"י 1752 חלק 1. לפני הלחמת היריעות יש ליישם פריימר ביטומני מסוג GS474 בכמות של 250 גר'/מ"ר.

אופן היישום

הלחמת היריעה לתשתית ובחפיפות תבוצע באמצעות מבער גז המותאם לעבודה זו. יש לפרוס תחילה את היריעה במקום, ליישר אותה, לגלגל חזרה ולהתקדם ע"י חימום הן של היריעה והן של שכבת היסוד לשני הכיוונים. יש להקפיד בעת הלחמת החפיפות על הוצאת מעט ביטומן ("מיץ") מעבר לקו החפיפה.
הלחמת היריעות על גבי גגות מגוננים בהתאם לדרישות ת"י 1752 חלק 2. לגבי יישומים מיוחדים יש לקבל הוראות יישום מהחברה. ניתן להלחים את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ- 5°C ונמצאת במגמת עליה.
יש לדאוג למערכת הגנה וניקוז מתאימה לפני מילוי האדנית.

POLYPAZ 5R 4R, 5M, 4M ROOT - RESISTANT

אופן השימוש - המשך

הערות

- אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C.
- יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד, כולל בזמן העבודה.
- אין להניח יריעות חשופות לשמש ישירה לפני היישום.
- אין להניח או לאחסן משטח על משטח.
- בטמפרטורה נמוכה מ- 10°C יש לפרוש את הגלילים בזהירות רבה.
- אין לזרוק את הגלילים על הגג. יש להניחם בזהירות, במיוחד בטמפרטורות סביבה נמוכות.
- שלוליות מים על הגג מזיקות וגורמות לפגיעה ביריעות.
- עמידות לשורשים מתייחסת לנבדק לפי תקן DIN 4062 ואינה מבטיחה עמידות בכל סוגי השורשים הקיימים.
- בנוגע לסוג הצמחים יש להתייעץ עם אגרונום.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il