

## צמנטפז 308i לבן

חומר איטום צמנטי גמיש דו-רכיבי לאיתום קירות ורצפות

### מטרות השימוש

איטום חדרי אמבטיה ומקלחות, בריכות שחייה, איטום אדניות ותעלות ניקוז, איטום חיפוי או שלילי של מסדים, איטום מרפסות, איטום אבן לפני יציקה, מתאים לאיטום גב האבן בשיטת ברנוביץ'. לישום ע"ג תשתיית בטון, טיח וכל סוגי הבלוקים.

### תאור המוצר

צמנטפז 308i לבן הינו חומר איטום, בעל גמישות גבוהה ויכולת גישור על פני סדקים. חזק הדבקות לתשתית גבוהה במיוחד. שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים, חזק כפיפה ולהיצה גבוהים במיוחד. מתאים לבריכות בלחץ מים עד 3 אטמוספרות, יידידותי לסביבה ואינו רעיל. אישור למגע עם מי שתיה - מכון התקנים הישראלי ת"י 2545.

### אריזה

שק 20+5 ק"ג

### אחסון

- ▼ יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש וקריר.
- ▼ מתאים לשימוש עד 9 חודשים ממועד הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורי ובתנאים המומלצים.



# CEMENTPAZ 308i WHITE



## אופן השימוש

### אזהרות

- ✓ אין לצבע כאשר עומד לרדרת גשם ב- 27 השעות הקרובות לפנוי או אחרי הצבעה או כאשר הקיר לח או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- $10^{\circ}C$  או מעל  $35^{\circ}C$  והלחות היחסית מעל 85%.
- ✓ לפני השימוש במוצר יש לעין בהוראות הבטיחות ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזkar בע"מ.
- ✓ **לשימוש בטמפרטורה של עד  $40^{\circ}C$ .**

### הכנת השטח

יש להרטיב התשתית ולסלק את עודפי המים לפני היישום, אין להשאיר כתמי שמן וסולר, יש לוודא הסרת שכבות רופפות מן התשתית והסרת ברזל חשוק.

### הכנת החומר

שפור לדלי ערבות את התוסף הנוזלי (5 ליטר), הוסף באיטיות ותוך כדי ערבות במערבב תכולת שק (20 ק"ג), ערלב היטב עד לקבלת תערובת אחת ונוחה למרייה. שטוף את שאריות הנוזלי מהמיכל עם כ-1 ליטר מים והוסף לתערובת.

### אופן היישום

ישום החומר יתבצע תמיד בשתי שכבות, הכמות ליישום בפני רטיבות ולהחות מהקרקע הינה כ- 3-2 ק"ג למ"ר. לבריכות מים ועמידות בלחציו מים גבוהים 4 ק"ג למ"ר. שכבה ראשונה מינימום 1.2 ק"ג/מ"ר. לאחר ייבוש הרטבה קלה יש למרוח שכבה נוספת בניצב לראשונה. זמן המתנה בין השכבות 24 שעות.

**איטום גב אריח לפני יציקה (שיטת התבניות):** יש לנוקות את גב האבן בעזרת סמרטוט לח או לשטוף במים, יש למרוח את גב האריח בעזרת מברשת בשתי שכבות, יש להמתין ליבוש השכבה לפני מריחת שכבה נוספת. **מומלץ לבצע אשפורה במשך 3-2 ימים מס' פעמיים ביום לפחות.** ניקוי כלים וידים: במים וסבון בתום השימוש.

המפרט והנהניות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואנו אחראים לסתירות בנסיבות ובנסיבות המצויים בו. כמו כן, הנהנית אליו הינו בגין המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומר ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקורה של ספק אנחנו פנה אלינו ונשמעו להנחותך.

המלצותינו אין מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותינו.

