PAZGLASS PUF FLOOR

פזגלס PUF רצפה

ציפוי פוליאוריתן לרצפות דו-רכיבי

תאור המוצר

ציפוי פוליאוריתן אליפטי אקרילי דו-רכיבי, המיועד במיוחד לרצפות. החומר יוצר שכבת ציפוי עמידה במיוחד, מתאימה לאטמוספירה ימית ותעשייתית, עם עמידות מצוינת לקרני UV ושימור הברק לאורך זמן.

נתונים טכניים

- ✓ גוון: כל גווני ה RAL
- ✓ ברק: מבריק
- ✓ אחוז מוצקים (בנפח): 54±3%
- ✓ דילול/ניקוי כלים: מדלל 114
- ✓ כושר כיסוי מחושב תיאורטי: *10.8 מ"ר/ליטר/92 מיקרון רטוב (50 מיקרון יבש)
- ✓ יחס ערבוב (בנפח): 9:1
- ✓ זמן המתנה לפני צביעה: 10 דקות
- ✓ אורך חיי הצבע אחרי ערבוב: 6-8 שעות (בטמפ' של 25°C)
- ✓ טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- ✓ זמן ייבוש (בטמפ' של 20-25°C):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
למגע	4-8 שעות
בין שכבות	24 שעות
סופי	7 ימים

- ✓ חיי מדף בטמפ' של 20-25°C: 12 חודשים

מטרות השימוש

- ✓ מיועד לשמש כשכבת גמר לשימוש פנימי וחיצוני
- ✓ ציפוי עליון בשילוב עם צבע יסוד על בסיס אפוקסי או פוליאוריטני

יתרונות

- ✓ עמידות בפני קרינת השמש (קרינת UV)
- ✓ עמידות גבוהה לשחיקה
- ✓ עמידות גבוהה בתנאים חיצוניים מכל סוג
- ✓ אווירה קורוזיבית ובסביבה תעשייתית ימית
- ✓ שומר על גוון וברק לאורך שנים

אריזה

5 ליטר (א' - 4.45 ליטר / ב' - 0.55 ליטר)

18 ליטר (א' - 16 ליטר / ב' - 2 ליטר)

שיטת הצביעה/דילול

אופן הצביעה	קוטר הנחיר	לחץ (אטמ)	מדלל	אחוז דילול בנפח
מברשת/רולר			114	10-15%
ריסוס רגיל			114	10-15%
ריסוס ללא אוויר	0.013"-0.017"	2-3	114	10-15%

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

PAZGLASS PUF FLOOR

נתונים

נתונים פיזיקליים

מהות הבדיקה	שיטת הבדיקה	תוצאה
חוזק הידבקות	ASTM D4541	540N/cm²
עמידות בשחיקה	ASTM D4060 (CS17 wheel, 1000 cycles, 1 kg load)	איבוד משקל
עמידות קרינת UV	3000 hours	עובר
עמידות בחום יבש	ASTM D2485	90˚C
עמידות חיצונית	ASTM D4585	אין חלודה, בועות, קילוף צבע
גמישות	ASTM D522	עובר
קשיות	ASTM D3363	4H
עמידות תא מלח	ASTM B117 (2000 hours)	דירוג 10 עבור חלודה (לפי ASTM D610) דירוג 8 עבור בועות (לפי ASTM D714)

נתונים אלו התקבלו על ידי בדיקה של המערכת המומלצת אשר יושמה על לוח פלדה שעבר ניקוי ברמת SA 2.5 (בהתאם לתקן השוודי SIS 055900)

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הציפוי. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מערבל מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

הכנת השטח

יש להתייחס לנספח בנושא "הכנת השטח".

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il