PAZGLASS PU GLOSS

פזגלס PU מבריק

צבע עליון פוליאוריטן דו-רכיבי

תאור המוצר

צבע עליון דו-רכיבי מבוסס על שרפים פוליאוריטנים מובחרים, יוצר שכבת ציפוי בעל עמידות מעולה. מתאים לאווירה תעשייתית ימית ובעל עמידות מעולה לקרני UV.

נתונים טכניים

- גוון: כל גווני ה RAL
- ברק: מבריק
- אחוז מוצקים (בנפח): 55±2%
- דילול/ניקוי כלים: מדלל 114
- כושר כיסוי מחושב תיאורטי: * 11 מ"ר/ליטר/50 מיקרון
- יחס ערבוב (בנפח): "א"=8 "ב"=1
- זמן המתנה לפני צביעה: 10 דקות
- אורך חיי הצבע אחרי ערבוב: 6-8 שעות (בטמפ' של 25°C)
- טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- זמן ייבוש (בטמפ' של 25 ° C - 20):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
למגע	4-8 שעות
בין שכבות	24 שעות
סופי	7 ימים

- חיי מדף בטמפ' של 20-25°C, 12 חודשים

מטרות השימוש

- מיועד לשמש כצבע עליון לשימוש פנימי וחיצוני
- ציפוי עליון בשילוב עם צבע יסוד על בסיס אפוקסי או פוליאוריטני

יתרונות

- עמידות בפני קרינת השמש (קרינת UV)
- עמידות גבוהה לשחיקה
- עמידות גבוהה בתנאים חיצוניים מכל סוג
- אווירה קורוזיבית ובסביבה תעשייתית ימית
- שומר על גוון וברק לאורך שנים

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

PAZGLASS PU GLOSS

שיטת הצביעה/דילול

אופן הצביעה	קוטר הנחיר	לחץ (אטמ)	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה			114	10-15%
ריסוס רגיל			114	10-15%
ריסוס ללא אוויר	"0.013-0.017"	2-3	114	10-15%

נתונים פיזיקליים

מהות הבדיקה	שיטת הבדיקה	תוצאה
חוזק הידבקות	ASTM D4541	540N/cm²
עמידות בשחיקה	ASTM D4060 (CS17 wheel, 1000 cycles, 1 kg load)	איבוד משקל
עמידות קרינת UV	3000 hours	עובר
עמידות בחום יבש	ASTM D2485	90˚C
עמידות חיצונית	ASTM D4585	אין חלודה, בועות, קילוף צבע
גמישות	ASTM D522	עובד
קושיות	ASTM D3363	4H
עמידות תא מלח	ASTM B117 (2000 hours)	דירוג 10 עבור חלודה (לפי ASTM D610) דירוג 8 עבור בועות (לפי ASTM D714)

הנתונים הפיזיקליים התקבלו על ידי בדיקה של המערכת המומלצת אשר יושמה על פלטת פלדה אחרי ניקוי חול עד למינימום של 2.5SA (לפי ISO 3501-1: SS 05 5900)

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

אריזה

5 ליטר (א' - 4.45 ליטר / ב' - 0.55 ליטר)
18 ליטר (א' - 16 ליטר / ב' - 2 ליטר)

הכנת השטח

מצ"ב דף הכנת שטח לבטון

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il