POLY FAST 800

פולי 800 FAST

פוליאוריאה חמה וגמישה

תאור המוצר

ציפוי פוליאוריאה גמיש אלסטומרי עם התארכות של 700%.
מתאים ליישום על תשתיות רבות ובטמפרטורות שונות.
מעולה כאשר נדרש גישור על סדיקה מעל המקובל.
מתאפיין בייבוש מהיר.

אחסנה וטיפול

- ✓ אורך חיי מדף לשני הרכיבים: 12 חודשים
- ✓ רכיב הפוליול: יש לאחסן במיכלים אטומים בטמפ' של 5-25°C
- ✓ יש לחמם לטמפרטורת עיבוד ולערבב היטב לפני השימוש - טמפרטורה מומלצת 65-70°C
- ✓ הימנעו ממגע עם לחות. אחסון בטמפרטורות נמוכות עלול לגרום לקיפאון הרכיב
- ✓ רכיב האיזוציאנט: יש לאחסן בתנאים דומים ולמנוע מגע עם לחות

הכנת השטח

מצ"ב דף הכנת שטח לבטון

אריזה

רכיב א' - 220 ק"ג
רכיב ב' - 200 ק"ג

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

POLY FAST 800

נתונים

מערכת מרופאת - תכונות טיפוסיות כאשר מרוססת עם קדם-פולימר מסוים:

סוג הבדיקה	שיטת הבדיקה	תוצאה
קשיות Shore	ISO 868	85 A
חוזק מתיחה	ISO 527 סוג 5, 2.5 מ"מ עובי	13.3 MPa
מודול 100%	ISO 527 סוג 5, 2.5 מ"מ עובי	5.5 MPa
התארכות בשבירה	ISO 527 סוג 5, 2.5 מ"מ עובי	700%
זוית קריעה	ISO 34	50 N/mm
חוזק קריעה	ASTM D624	50 N/mm
צפיפות	BS 903 Pt A1	950 ק"ג/מ"ק
טמפרטורה לקיפול קר	BS 2782 Meth 150B	-40°C

- ✓ יש לוודא שהרכיב הפוליול מעורבב היטב לפני השימוש
- ✓ יש להימנע מערבוב יתר או הכנסת אוויר באמצעות טכניקות ערבוב זהירות (כגון גלגול חביות) או שימוש במערבלים שמכניסים כמות מועטה של אוויר
- ✓ מומלץ להסיר אוויר שנכנס במהלך הערבוב באמצעות דה-גזציה במכונה או תא ואקום
- ✓ האחריות לוודא שהמוצר מעורבב ומוכן לשימוש מוטלת על הלקוח

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il