PRIMER PAZ 200

פריימר פז 200

יסוד אפוקסי מחלחל דו-רכיבי שקוף, נטול מדללים, המשמש לציפוי רצפות בטון

תאור המוצר

יסוד אפוקסי מחלחל דו-רכיבי (חלק א+ב) שקוף. נטול מדללים המשמש לציפוי רצפות בטון. בעל יכולת אדהזיה משופרת לבטון, מצטיין בעמידות טובה בפני שחיקה, חומצות מהולות, תמיסות אלקליות, ממיסים אליפטיים, שמנים ועוד.

נתונים טכניים

גוון: כל גווני ה RAL

ברק: מבריק

אחוז מוצקים (בנפח): 98±2%

דילול/ניקוי כלים: ללא דילול, מדלל 116 לניקוי

כושר כיסוי מחושב תיאורטי*: 0.3 ק"ג / מ"ר / 300 מיקרון

יחס ערבוב (בק"ג): "א"=2 "ב"=1

זמן המתנה לפני צביעה: 10 דקות

אורך חיי הצבע אחרי ערבוב (בטמפ' של 25 °C):

בדלי: 20 דקות

על הרצפה: שעה

טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30 °C

זמן ייבוש (בטמפ' של 25 °C - 20):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
למגע	2-3 שעות
בין שכבות	24 שעות
סופי	7 ימים

חיי מדף בטמפ' של 20-25 °C 12 חודשים

תכונות מיוחדות

- ✓ חדירות מצוינת לבטון
- ✓ צמיגות/דביקות נמוכה
- ✓ נדיפות נמוכה של תרכובות אורגנית
- ✓ משמש כציפוי חוסם בפני בסולבנטיים החמים של השכבה העליונה

שימוש מומלץ

- ✓ תיקון וציפוי רצפות בטון פורוזיביות חדשות וישנות
- ✓ ציפוי מוקדם לפני ציפוי בתוצרי אפוקסי אחרים
- ✓ סילר מחלחל לבטון
- ✓ סילר מחלחל לפני שטח חלודים
- ✓ מתאים כצפוי לציוד המשמש לקידוחי נפט
- ✓ משטחים באזור ימי, קורוזיבי

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

PRIMER PAZ 200

נתונים

ציוד ליישום

מברשת / רולר קוצים / מגב

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

אריזה (משקל הסט בשקוף)

13.6 ק"ג (א' - 9 ק"ג / ב' - 4.6 ק"ג)

הכנת השטח

מצ"ב דף הכנת שטח לבטון

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il