PAZ SHPACHTEL 708

פז שפכטל 708

שפכטל אפוקסי דו-רכיבי

תאור המוצר

שפכטל אפוקסי דו-רכיבי עם הידבקות מצוינת, יישום קל והתנגדות טובה לכימיקלים, שמנים, ממיסים ומים. פשוט וקל לשימוש כפתרון מושלם להחלקת קירות ורצפות לפני החלת ציפוי אפוקסי.

נתונים טכניים

- ✓ גוון: אפור
- ✓ אחוז מוצקים (בנפח): 98±2%
- ✓ דילול/ניקוי כלים: ללא דילול, מדלל 116 לניקוי
- ✓ כושר כיסוי מחושב תיאורטי*: 0.7 ק"ג/מ"ר = 1000 מיקרון
- ✓ יחס ערבוב (במשקל): "א"=3 "ב"=1
- ✓ משקל סגולי: 0.7 ק"ג/ליטר
- ✓ זמן המתנה לפני צביעה: 5-10 דקות
- ✓ טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- ✓ זמן ייבוש (בטמפ' של 20-25°C):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
למגע	2-3 שעות
בין שכבות	24 שעות
סופי	7 ימים

יתרונות

- ✓ חוזק מכני גבוה
- ✓ הידבקות גבוהה
- ✓ סביבה חברותית
- ✓ עמידות
- ✓ קל לערבב & ליישום
- ✓ חיי מדף בטמפ' של 20-25°C: 12 חודשים

חוזק לחיצה		
זמן ייבוש	+10°C	+30°C
24 שעות	23-30 Mpa	46-50
8 ימים	62-65 Mpa	69-74

חוזק הידבקות לפי EN12188			
זמן	טמפרטורה	תשתית	חוזק
24 שעות	+10°C	בטון יבש	גדול מ 3.6 mm^2 / מגפ"ס
24 שעות	+10°C	פלדה	4-8 mm^2 / מגפ"ס
3 ימים	+10°C	פלדה	8-12 mm^2 / מגפ"ס
3 ימים	+30°C	פלדה	9-13 mm^2 / מגפ"ס

אריזה

8 ק"ג (א - 6 ק"ג / ב - 2ק"ג)

מטרות השימוש

- ✓ תעשייה קלה
- ✓ תעשיית המזון והתרופות
- ✓ מתקנים הנדסיים
- ✓ מגרשי חניה
- ✓ מוסכים & האנגרים
- ✓ מחסנים
- ✓ מפעלים

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

PAZ SHPACHTEL 708

נתונים

שיטת הצביעה/דילול

מלאג'

הכנת השטח

מצ"ב דף הכנת שטח לבטון

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מערבל מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il