

# PAZPOLYURETHANE SL HSP 20 6000



## פזפוליאוריתן SL HSP 20 6000

### פוליאוריתן דו רכיבי

#### מטרות השימוש

משמש לאיטום וציפוי חנוונים, מבנים תת קרקעיים גשרים, אולמות ספורט, בתי ספר, גגות, תעשיות מזון ופרמצבטיקה, מחסנים, מתקנים הנדסיים ובמקומות בהם נדרשת שכבה אלסטית עמידה בשחיקה.

#### תאור המוצר

PAZPOLYURETHANE SL HSP 20 6000 היא ממברנת פוליאוריתן דו רכיבי, 100% מוצקים, נטולת מדללים, רב שימושית על תפרים, קל ליישום, שומרת על גמישותה לאורך זמן ובעל כושר הדבקות מעולה למירב התשתיות, בעלת יכולת איטום מעולה ועמידות במגוון רחב של כימיקלים.

#### אריזה

18.6 ק"ג (א - 15 ק"ג / ב - 3.6 ק"ג)

#### ציוד ליישום

רולר, נעלי קוצים, מגב משונן.

#### ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יערבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

#### יתרונות

- ✓ על תפרים
- ✓ קלה ליישום
- ✓ גמישה
- ✓ עמידה בשחיקה
- ✓ קלה לניקוי ולתחזוקה

# PAZPOLYURETHANE SL HSP 20 6000



## נתונים

### נתונים פיזיקליים

הנתונים הפיזיקליים התקבלו על ידי בדיקה של המערכת המומלצת אשר יושמה על פלטת פלדה אחרי ניקוי חול עד למינימום של SA 2.5 (לפי ISO 3501-1: SS 05 5900).

תוצאה	מהות הבדיקה
חלק א - $4000 \pm 500 \text{CPS}$ חלק ב - $3500 \pm 1000 \text{CPS}$	צמיגות
587 N/50.mm <sup>2</sup>	חוזק מתיחה
244 N/50.mm <sup>2</sup>	חוזק קריעה
80%	התארכות
82N/mm <sup>2</sup>	קשיות
1.3N/mm <sup>2</sup>	הדבקות לבטון
>+1.00%	ספיגת מים (24 שעות)

### הכנת השטח

יש להתייחס לנספח בנושא "הכנת השטח".

### נתונים טכניים

- ✓ גוון: גווי RAL
- ✓ אחוז מוצקים (בק"ג): 98+2
- ✓ ניקוי כלים: את הכלים יש לנקות מיד אחרי השימוש עם מדלל 114
- ✓ כושר כיסוי מחושב תיאורטי: 1.4 ק"ג/מ"ר/1000 מיקרון
- ✓ טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- ✓ זמן המתנה לפני צביעה (25°C): 10 דקות
- ✓ יחס ערבוב (בק"ג): "א"=4 "ב"=1
- ✓ זמן ייבוש (בטמפ' של 20-25°C):

זמן עבודה	טמפ' תשתית
24 שעות	להליכה
72 שעות	בין שכבות
7 ימים	סופי

- ✓ חיי מדף בטמפ' של 20-25°C: 24 חודשים

\*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזפוליאוריתן SL HSP 20 6000 :03/2025

עמוד 2 מתוך 2



פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001  
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il  
www.pazkar.co.il