PAZPOLYURETHANE SL HSP 20 6000 FLEX

פזפוליאוריטן SL HSP 20 6000 FLEX

פוליאוריטן דו רכיבי גמיש

תאור המוצר

PAZPOLYUREHTANE SL HSP 20 6000 FLEX היא מערכת פוליאורטנית, אלסטומרית דו רכיבית, נטולת מדללים, רב שימושית, חסרת תפרים, קלה ליישום המשמשת לאיטום חניונים, גשרים, מאגרי מים, גגות וכו'.
מערכת PAZPOLYUREHTANE SL HSP 20 6000 FLEX שומרת על גמישותה לאורך זמן, בעלת כושר גישור על פני סדיקה וכושר הדבקות מעולה למירב התשתיות. עמידות גבוהה ב UV, שחיקה וכימיקלים. קלה לניקוי ומבטיחה סביבה היגיינית. למערכת יכולת בידוד אקוסטי ובתוספת שכבת אגרגטים עמידה בשינוע של כלי רכב.

מטרות השימוש

משמש לאיטום וציפוי חניונים, מבנים תת קרקעיים גשרים, בתי ספר, גגות, תעשיות מזון ופרמצבטיקה, מחסנים, מתקנים הנדסיים ובמקומות בהם נדרשת שכבה אלסטית עמידה בשחיקה.

יתרונות

- ✓ קלה ליישום
- ✓ גמישה
- ✓ עמידה בשחיקה
- ✓ קלה לניקוי ולתחזוקה

אריזה

19.5 ק"ג (א - 16.5 ק"ג / ב - 3 ק"ג)

ציוד ליישום

רולר, נעלי קוצים, מגב משונן.

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא יישארו שום רכיבים שלא עורבבו.

PAZPOLYURETHANE SL HSP 20 6000 FLEX

נתונים

נתונים טכניים

- ✓ גוון: אפור
- ✓ אחוז מוצקים (בק"ג): 98+2%
- ✓ ניקוי כלים: את הכלים יש לנקות מיד אחרי השימוש עם מדלל 114
- ✓ כושר כיסוי מחושב תיאורטי: 1 ק"ג/מ"ר/1000 מיקרון
- ✓ טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- ✓ זמן המתנה לפני צביעה(25°C): 10 דקות
- ✓ יחס ערבוב (בק"ג): "א"=2.5 "ב"=1
- ✓ זמן ייבוש (בטמפ' של 20-25°C):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
להליכה	24 שעות
בין שכבות	72 שעות
סופי	7 ימים

- ✓ חיי מדף בטמפ' של 20-25°C: 12 חודשים

נתונים פיזיקליים

הנתונים הפיזיקליים התקבלו על ידי בדיקה של המערכת המומלצת אשר יושמה על פלטת פלדה אחרי ניקוי חול עד למינימום של SA 2.5 (לפי ISO 3501-1: SS 05 5900).

מהות הבדיקה	תוצאה
צמיגות	חלק א - 6000±1500CPS חלק ב - 120±50CPS
חוזק מתיחה	N 245/cm²
חוזק קריעה	N 147/cm²
התארכות (%)	450<
קשיות (SHORE A)	60±5N/Sq.mm²
הדבקות לבטון	1.3±N/ Sq. mm²
ספיגת מים	+1.00%>

הכנת השטח

יש להתייחס לנספח בנושא "הכנת השטח".

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il