PAZ ROLKA 77

פז רולקה 77

גראוט אפוקסי טיקסוטרופי דו-רכיבי

תאור המוצר

גראוט אפוקסי טיקסוטרופי תלת-רכיבי נטול ממיסים, בעל הידבקות מעולה, קל ליישום ומריחה, ועמידות טובה בפני כימיקלים שונים. משמש כפתרון מושלם ליציקת רולקה לחיבור רצפה/קירות לפני ציפוי אפוקסי. עמיד בפני מים, ממיסים ושמנים.

נתונים טכניים

- גוון: טבעי
- אחוז מוצקים (בנפח): 95±2%
- דילול/ניקוי כלים: מדלל 116 לניקוי
- יחס ערבוב (בנפח): "א"=9.6 ק"ג "ב"=0.65 ק"ג
- זמן המתנה לפני צביעה: 10-5 דקות
- טמפרטורת הסביבה (בזמן היישום): 10-30°C
- זמן ייבוש (בטמפ' של 20-25°C):

טמפ' תשתית	זמן עבודה
למגע	2-3 שעות
בין שכבות	24 שעות
סופי	7 ימים

- חיי מדף בטמפ' של 20-25°C: 12 חודשים

מטרות השימוש

- תעשייה קלה
- תעשיית המזון והתרופות
- מתקנים הנדסיים
- מגרשי חניה
- מוסכים והאנגרים
- מחסנים
- מפעלים

יתרונות

- חוזק מכני גבוה
- הידבקות גבוהה
- ידידותי לסביבה
- עמידות גבוהה
- קל לערבוב וליישום

אריזה

למוצר שלושה רכיבים:

רכיב א' - 1 ק"ג

רכיב ב' - 0.5 ק"ג

רכיב ג' - 10 ק"ג

סה"כ משקל המוצר: 11.5 ק"ג

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

PAZ ROLKA 77

אופן השימוש

שיטת הצביעה/דילול

מאלג' ישר / מאלג' חצי עגול

ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של המערכת.
חובה לערבב במערבל מכני, יש להוסיף את מקשה (רכיב ב') לרכיב הבסיס (רכיב א') ולערבב בצורה יסודית.
לאחר מכן הוסף את הקוורץ (רכיב ג') ולערבב מינימום 2 דקות. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני ע"מ שלא ישארו רכיבים שלא עורבבו.
יחס ערבוב (במשקל):
רכיב א' - 1 ק"ג
רכיב ב' - 0.5 ק"ג
רכיב ג' - 10 ק"ג

הכנת השטח

מצ"ב דף הכנת שטח לבטון.

*מספרים אלו ניתנים כהנחיה בלבד. גורמים כמו אוויר תנועה ולחות חייבים להילקח בחשבון גם כן.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. אלון תבור, עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il