PAZ SIL REINFORCED EXTRA

פז סיל מחוזק EXTRA בצבע לבן/שקוף

חומר איטום סיליקוני, אצטי, חד-רכיבי, אלסטי להדבקה אקסטרה חזקה

תאור המוצר

חומר איטום סיליקוני חד-רכיבי, אלסטי ובעל מודול נמוך, לשימוש כללי, חסכוני, המתאים לעבודה מקצועית, ביתית ועיצובית.
החומר עמיד בטמפרטורות קיצוניות בין 40˚C- ל 140˚C, חסין מים ואטום לאוויר, עמיד בפני תנאי מזג אוויר וקרני UV לאורך זמן.

מטרות השימוש

מתאים לאיטום ומילוי חיבורים בחלונות, גגות שקופים, דלתות, שילוט, התקנות פנימיות וחיצוניות, כלי רכב, אריזות ועוד.

יתרונות

- ✓ קל ליישום
- ✓ אינו שוקע
- ✓ יציב בגוון, עמיד לקרינת UV
- ✓ מתאים לכל עונה
- ✓ מתייבש במהירות
- ✓ גמיש וחזק
- ✓ נדבק למגוון חומרים
- ✓ יציב בטווח טמפרטורות 40˚C- ל 140˚C

אריזה

225 גרם בשפורפרת

PAZ SIL REINFORCED EXTRA

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה	שיטות הבדיקה
באספקה - נבדק בטמפרטורה של 23°C±2°C, לחות יחסית 50%±5% RH		
מראה	משחה תיקסוטרופית	
משקל סגולי, גרם/סמ"ק	0.95~1.1	
זמן ייבוש פני השטח, דקות	5-20	
טמפרטורת יישום, °C:	+5 to +40	
שקיעה / גלישה, מ"מ	≤1	
יכולת שחילה, מ"ל/דקה	≥ 200	
לאחר 7 ימים - נבדק בטמפרטורה של 23°C±2°C, לחות יחסית 50%±5% RH		
קשיות לאחר 24 שעות, שור A	≥8	ASTM D2240-05
קשיות לאחר 7 ימים, שור A	≥15	ASTM D2240-05
חוזק במתיחה (מקסימום), MPa	≥0.3	ASTM C 1135
התארכות בשבירה, %	≥300	ASTM D638
עומק התקשות לאחר 24 שעות, מ"מ	≥2	ASTM C1184-05
עומק התקשות לאחר 7 ימים, מ"מ	≥6	ASTM C1184-05
מודול בהתארכות של 100%, MPa	≥0.18	ISO 8 339 – A
רמת תנועתיות מותרת, %	25	ISO 9047

PAZ SIL REINFORCED EXTRA

אופן השימוש

הכנת השטח

- ✓ לנקות היטב את המשטחים עם חומר ניקוי ולהמתין לייבוש
- ✓ להשתמש בשני סמרטוטים נפרדים (לא לשימוש חוזר ביניהם)
- ✓ להשתמש בסרט הדבקה כדי להגדיר את אזור העבודה

אופן היישום

- ✓ לחתוך את הפייה לפי הצורך, ליישם ולהחליק מיד
- ✓ להסיר את סרט ההדבקה לפני שהחומר יוצר קרום

הערות

- ✓ אינו מתאים למשטחים מפרישים שמנים/ממסים
- ✓ אינו מתאים למילוי סדקים בשמן
- ✓ אין ליישם מעל 50˚C או מתחת 5˚C
- ✓ לא מתאים לאקווריומים
- ✓ לא מתאים לאזורים ללא אוורור (חומר צריך לחות מהאוויר להתייבשות)
- ✓ לא מתאים לשימוש מתחת למים לאורך זמן
- ✓ לא מומלץ על עופרת, אבץ, פלדה מגולוונת או משטחים צבועים שעלולים להתקלף
- ✓ לא מתאים לחזיתות זכוכית כפולה
- ✓ להימנע ממגע עם סיליקון ניטרלי

הוראות בטיחות

- ✓ להרחיק מילדים
- ✓ לא לגעת בעיניים
- ✓ להשתמש במקום מאוורר
- ✓ לעיין בהוראות שעל האריזה לפני השימוש

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il